

CoroPRESS®

Leírás	Duzzadó szalag poliuretán habból
Anyag	Rugalmas poliuretán hab, akril szuszpenzióval impregnálva, hálóval megerősítve, a ragasztó nem tartalmaz oldószereket.
Hab sűrűsége	35 kg/m ³ (+/- 10%) (ISO 845 szerint)
Ragasztó mennyisége	min. 80g/m ²
Tapadóerő (180°)	20 perc elteltével - 10N/25mm; 24 óra elteltével - 12N/25mm
Elválasztó	Szilikonozott fehér papír
Tulajdonságok	Módosított akrillal impregnált, rugalmas poliuretán habból készült öntapadó szalag, amely növeli a termék ellenálló képességét és tartósságát. A kezdeti vastagsághoz képest 5-szörös tágulási képességgel rendelkezik, ami nagyon hatékonyá teszi a tetőcsatlakozások tömítését. A szalag kémiaileg semleges, ellenáll az UV-sugárzásnak és az időjárás viszontagságainak.
Alkalmazás	<ul style="list-style-type: none"> • öntapadó szalag vápák, taréj- és élgerincek tömítésére • használható betonhoz, téglához, PVC-hez, acélhoz és fához
Előnyök	<ul style="list-style-type: none"> • tökéletes olyan kötésekhez, amelyeknek ellenállónak kell lenniük a víz és a szél hatásával szemben • igazodik az egyenetlen felületekhez; elnyeli a szerkezeti mozgásokat • a kezdeti vastagsághoz képest 5-szörös tágulási képességgel rendelkezik

Műszaki adatok

Méret	20mmx10mmx3,3m (+/- 0,05) / 20mmx8mmx4,0m (+/- 0,05)
Szélesség [mm]	20 (+/-1)
Kezdeti vastagság	10mm / 8mm
Duzzadás utáni vastagság	≥45mm (+/-2%) / ≥36mm (+/-2%)
Elérhető színek	Szürke
Csomag	12
Raklapozás [db]	1200 / 1050
Raklap méretei	1200 x 800 x 1800
Termék súlya [kg]	0,17 / 0,19
Raklap súlya [kg]	228 / 224
Jóváhagyás	AT - 15 - 7102 / 2013

Összeszerelés és tárolás

Használati útmutató/ Összeszerelési útmutató	A ragasztószalagot száraz, szennyeződésmentes felületre kell nyomni.
---	--

**Felhasználási és
tárolási feltételek**

A termékeket száraz helyen kell tárolni (70%-os páratartalom), 10°C feletti hőmérsékleten.

<p>Fénykép</p>	
<p>Címke</p>	

Az itt található információk, ajánlások és irányelvek legjobb tudásunkon, kutatásainkon, tapasztalatainkon és jóhiszeműségünkön alapulnak. Nem vállalunk felelősséget termékeink helytelen vagy nem megfelelő használatából eredő következményekért. Ennek az anyagnak minden felhasználója minden lehetséges eszközzel, beleértve a végtermék megfelelő körülmények közötti ellenőrzését is, köteles megbizonyosodni arról, hogy a biztosított anyagok alkalmasak az általa kitűzött célok elérésére.

A termékkel kapcsolatos információk a www.corotop.com.pl oldalon érhetők el